



# Décapant pour Béton et Maçonnerie (5 gallons / 18.93 L)

## MISE À JOUR

**30 juin 2025**

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : [techniseal.com](http://techniseal.com)

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

## UTILISATIONS

- Sols, murs, façades, béton, brique, crépi, etc.
- Décapant pour protecteurs de pavés tel le CB+, WA et JSW.

## PROPRIÉTÉS

- Se rince à l'eau sans grattage.
- Pour les scellants à base d'alkyde (ne fonctionne pas sur les scellants à base d'acrylique).

## DESCRIPTION

Extrêmement puissant, le Décapant Techniseal<sup>®</sup> pour Béton et Maçonnerie dissout<sup>1</sup> peinture et autres revêtements sur les surfaces verticales et horizontales de béton, de brique ou de crépi, telles que sols, trottoirs, perrons, murs, façades, etc. Plutôt que de soulever la pellicule comme le font les décapants courants, il la dissout de manière qu'elle soit facilement délogeable à l'aide d'un jet d'eau, et cela, sans grattage. Le Décapant Techniseal pour Béton et Maçonnerie est indiqué pour remettre les surfaces à nu avant l'application d'un produit de protection Techniseal ou de tout autre revêtement.

<sup>1</sup> Ne dissout pas les peintures et autres revêtements 100 % acryliques.

## MODE D'EMPLOI

### AVANT DE COMMENCER :

**TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.

**IMPORTANT** : Idéalement, la température devrait se situer entre 15 et 30 °C (60 à 90 °F); ne pas appliquer en plein soleil. Porter des vêtements de protection appropriés (gants, lunettes, masque, etc.). Selon l'épaisseur et l'âge du revêtement à décaper, le temps de dissolution peut varier de 30 minutes à 2 heures. Ne laissez pas le décapant sécher pendant une période prolongée. **Certains revêtements coriaces peuvent nécessiter plus d'un décapage.**

Ce produit peut ne pas fonctionner sur certains types de revêtements. Protéger du gel. Ne pas utiliser sur l'asphalte.

**ATTENTION** : Les surfaces recouvertes de Décapant peuvent être glissantes.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE (ESSENTIEL)

Pour assurer un bon contact entre le décapant et le produit à décaper, la surface doit être exempte de tout débris ou débris sec. Sans l'utilisation d'eau, balayer la surface pour retirer toute saleté, sable, feuilles, débris ou débris.

### APPLICATION:

**Protéger** la végétation environnante. Agiter vigoureusement le contenant. Sur les surfaces verticales, appliquer de bas en haut. Ne pas laisser sécher le produit pendant qu'il agit; le garder humide en ajoutant du Décapant.

Sur les surfaces horizontales, à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur de jardinage en plastique, recouvrir la surface d'une généreuse couche de Décapant et laisser agir. À l'aide d'une brosse de nylon, vérifier la progression de la dissolution. Lorsque la pellicule est complètement dissoute, broser la surface entière pour bien détacher le revêtement. Rincer<sup>2</sup> abondamment à l'aide d'un jet d'eau; rincer au fur et à mesure les éclaboussures.

<sup>2</sup>Pour un rinçage plus facile, plus rapide et plus efficace, utilisez un nettoyeur haute pression (de 500 à 1 500 lb/po<sup>2</sup> (3 500 à 10 300 kPa)). Utilisez de l'eau chaude si possible.

Commencez par le haut de la pente et descendez. Couvrez toute la surface avec le produit.

#### POUR DÉCAPAGE DU PROTECTEUR DE PAVÉS CB+

Appliquez le décapant, laissez agir 30 minutes, puis brossez et ajoutez plus de produit. Laissez agir encore 30 minutes, puis brossez à nouveau et rincez abondamment.

Étant donné que CB+ Color Boost est un scellant pénétrant, l'utilisation d'un nettoyeur haute pression est obligatoire pour maximiser les résultats. Effectuez une autre application et répétez les étapes si un décapage supplémentaire semble nécessaire (finition inégale).

#### POUR DÉCAPAGE DU PROTECTEUR DE PAVÉS WA/JSW

Appliquer, laisser agir 30 minutes, puis broser et rincer abondamment.

#### OUTILS NÉCESSAIRES

- Brosse de Nylon
- Rouleau résistant au solvant
- Balai
- Pulvérisateur en plastique
- Pulvérisateur à haute pression (3,500 à 10,300 kPa (500 à 1,500 lb./sq. in.)). Utilisez de l'eau chaude si possible.

#### POUVOIR COUVRANT

La quantité de décapant à utiliser devrait être d'environ 18,93 L (5 gal.) pour chaque 46 m<sup>2</sup> (500 pi.ca.). La consommation varie selon l'état de la surface.

**IMPORTANT :** Durant les travaux, surveiller ou bloquer l'accès aux surfaces couvertes de Décapant afin de prévenir toute brûlure ou glissade accidentelle. Utiliser dans un endroit parfaitement aéré ; si appliqué dans un garage, bien fermer les portes et fenêtres qui donnent sur l'intérieur.

#### EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
60200376	18,93 L	—	48

#### AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le [www.techniseal.com](http://www.techniseal.com) ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

#### TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

## TRANSPORT

---

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le [www.techniseal.com](http://www.techniseal.com) ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

## GARANTIE LIMITÉE

---

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation des produits, Techniseal® ne peut garantir le résultat final. En vertu de la présente garantie, l'acheteur est responsable du remplacement de tout produit défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. L'utilisation devra déterminer préalablement si le produit convient à l'utilisation prévue, et lui seul assurera tous les risques et responsabilités à cet égard. L'utilisateur doit effectuer un essai sur une petite zone peu apparente (environ 0,4 m<sup>2</sup>-4 pi<sup>2</sup>) selon les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m<sup>2</sup>-4 pi<sup>2</sup>. Cette garantie limitée exclut toute responsabilité liée aux dommages consécutifs, indirects, fortuits ou spéciaux. À l'exception de la garantie limitée évoquée ci-dessus, le fabricant décline expressément et exclut toute autre garantie expresse, toute garantie implicite de valeur marchande des biens, et la garantie implicite d'adéquation des produits à un usage particulier.